

Prøvningsrapport

RAPPORTNUMMER:
992075 f. år 2021





**TEKNOLOGISK
INSTITUT**

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
+45 72 20 20 00

Info@teknologisk.dk
www.teknologisk.dk

Side 1 af 3
Init.: PD/MJLD
Antal bilag: -

- Rekvirent:** NSH Nordic A/S
Virkefeltet 4
8740 Brædstrup
- Emne:** 1 Palle med 3 Ruller forzinket stålnet 1,83 x 50 m, med maskevidden ca. 100 x 100 mm, benævnt N.S.H. trædesikkert net.
- Udtagning:** Prøvematerialet er udtaget den 18. august 2021 på virksomhedens lager på adressen Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup, af Teknologisk Institut, Århus. Prøvning af trådtykkelse og rullevægt er foretaget på samme adresse.
- Periode:** Prøvningen er gennemført 18-08-2021.
- Metode** Bestemmelse af trådtykkelse og fladevægt, se side 2.
- Resultat:** Trådtykkelse (middelværdi): 1,82 mm
Fladevægt (middelværdi): 0,43 kg/m²
- Opbevaring:** Målingerne er foretaget på ovenstående adresse.
- Bemærkninger:** Ingen.
- Vilkår:** Prøvningen er udført i henhold til Teknologisk Instituts almindelige vilkår, som er gældende på tidspunktet for aftaleindgåelsen. Prøveresultaterne gælder udelukkende for det prøvede emne. Prøvningsrapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet skriftligt har godkendt uddraget.
- Sted:** 19-08-2021, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg, Aarhus
- Underskrift:**  Per Dalgaard
Konsulent
Direkte tlf.: +45 7220 1149
E-mail: pd@teknologisk.dk
-  Morten Jul Lægaard
Forretningsleder (medlæser)
Direkte tlf.: +45 7220 1132
E-mail: mjld@teknologisk.dk



Prøvningens gennemførelse og resultater

Kontrol af vægt, tråd tykkelse og mærkning på 3 ruller med nominelt mål 1,83 x 100 m samt maskevidden ca. 10 x 10 cm.

Bestemmelse af tråd tykkelse

Tråd tykkelse er målt på i otte punkter på hver rulle, med skydelære.

Bestemmelse af fladevægt

Fladevægt er for hver rulle bestemt som masse divideret med nominal længde og bredde.

Prøvningsresultater

Emne nr.	Tråd-tykkelse mm	Masse kg	Fladevægt kg/m ²
1	1,82	39,34	0,43
2	1,83	39,34	0,43
3	1,83	39,28	0,43
Middel-værdi:	1,82	39,32	0,43

Mærkning

Rullerne var mærket som på nedenstående billede af mærkeseddel:





Teknologisk Instituts almindelige vilkår for rekvirerede opgaver gælder i deres fulde udstrækning for den ved Teknologisk Institut udførte tekniske prøvning eller kalibrering, samt for udfærdigelsen af prøvningsrapporter hhv. kalibreringscertifikater i forbindelse hermed.